



"VENGA HARTZCHEMIE Sp. z o.o." sp.j.  
93-438 Łódź, ul..Demokratyczna 117  
tel. (42) 645 79 90; fax (42) 645 79 91  
Regon 471455425 NIP 729-19-27-448

## KARTA TECHNICZNA

### HartzLack RETARDER

#### 1. Opis produktu i przeznaczenie:

HartzLack Retarder, opóźniacz schnięcia jest specjalnym dodatkiem przeznaczonym do lakierów marki HartzLack. Jego zadaniem jest spowolnienie schnięcia lakieru tzn. wydłużenia czasu otwartego. Jest on przeznaczony do użycia szczególnie w okresie letnim kiedy temperatura w pomieszczeniu jest wysoka lub/ i wilgotność niska. Stosowanie opóźniacz redukuje ryzyko zbyt szybkiego wysychania lakieru. Zmniejsza ryzyko tworzenia się „skórki pomarańczowej” na powłoce. Zmniejsza ryzyko powstawania śladów wałka, zakładek na podłodze.

Zalecany jest do lakierów marki HartzLack:

HartzLack Super Strong HS

Hartzlack K 2 Platinum

HartzLack APU 2, APU 2 SSF, APU 1

HolzLack 2K

#### 2. Właściwości wyrobu:

<i>MIERZONY PARAMETR</i>	<i>WARTOŚĆ</i>	<i>JEDNOSTKA</i>	<i>NORMA</i>
1. Lepkość ( kubek ISO dysza 4 mm)	< 15	[s]	ISO 2431
2. Gęstość, górna granica	0,950- 0,970	[g/cm <sup>3</sup> ]	PN – EN ISO 2811-1

#### 3. Wskazania przy lakierowaniu:

Zaleca się stosowanie HartzLack Retarder, kiedy temperatura pomieszczenia jest większa niż 22°C lub / i wilgotność względna powietrza mniejsza niż 50%.

Zaleca się dodatek do 5% opóźniacza do lakieru ( do 250 ml opóźniacza na 5 kg lakieru). Po dodaniu opóźniacza lakier należy dokładnie wymieszać.

#### 4. Sposób użycia

Opóźniacz przelać do lakieru, następnie lakier dokładnie wymieszać . W przypadku lakierów dwuskładnikowych jak HartzLack APU 2 Professional, APU 2 SSF i K2 Platinum opóźniacz dodajemy do składnika A lakieru następnie po dokładnym wymieszaniu dodajemy składnik B lakieru. Lakiery stosować zgodnie z kartą techniczną produktu.

#### 5. Dodatkowe informacje

Okres gwarancji: 24 miesięcy od daty produkcji

Opakowania: 0,25 l

Przechowywać w temperaturze + 5 do + 30 °C.