



"VENGA HARTZCHEMIE Sp. z o.o." sp.j.
93-438 Łódź, ul. Demokratyczna 117
tel. (42) 645 79 90; fax (42) 645 79 91
Regon 471455425 NIP 729-19-27-448

INFORMACJA TECHNICZNA

HartzLack HS SPORT LINE

HartzLack HS Sport Line jest jednoskładnikową farbą rozpuszczalnikową poliuretanową, przeznaczoną do aplikacji na parkietach sal sportowych i gimnastycznych do malowania linii boisk, pól itp. Charakteryzuje się wysoką odpornością na ścieranie, na zarysowanie oraz dużą udarnością. Linie HartzLack HS Sport są integralną częścią systemu HartzLack Super Strong HS Połysk wersja Sport producenta.

Zastosowanie	Lakierowanie powierzchni drewnianych, do malowania linii boisk, pól, itp
Kolory wg K7 CLASSIC	Czerwony – RAL 3020, biała – RAL 9016, żółty – RAL 1018, niebieski – RAL 5015, zielona – RAL 6016, czarna – RAL 9011. Kolory linii są zbliżone do kolorów RAL K7 Classic, jednak idealna zgodność z paletą RAL nie jest możliwa ze względu na specyfikę lakierowanego podłoża, drewna.
Zalecenia i wskazówki dotyczące przygotowania i aplikacji linii HartzLack HS Sport Line	<ul style="list-style-type: none">- Powierzchnie drewniane przeznaczone do malowania powinny być czyste, suche (wilgotność drewna 12 – 15%), bez plam z tłuszczu, wosku czy silikonu oraz odpylone.- Stare powłoki lakierowe należy usunąć.- Ubytki w podłożu należy zaszpachlować HartzLack Fugenfiller w połączeniu z pyłem drzewnym.- Jako podkład stosować HartzLack Nc -Ground- Pola i linie do gry należy dokładnie okleić taśmą np. tesa Classic, Scotch 3434, Scotch 2363, 3M . Taśmę mocno docisnąć - Linie przed aplikacją należy dokładnie wymieszać , w celu uzyskania jednolitej konsystencji, najlepiej jakimś patykiem. - Aplikację prowadzić w temperaturze otoczenia 15 – 25°C. Produkt należy nakładać równomiernie wałkiem lub pędzlem. - Linie HartzLack HS Sport nanosić zawsze jako przedostatnią warstwę. Na Linie HartzLack HS Sport należy nanieść ostatnią warstwę lakieru nawierzchniowego HartzLack Super Strong HS Połysk wersja Sportowa - Kolejne warstwy nakładać po stwierdzeniu braku kleistości warstwy poprzedniej, tj. w odstępach czasowych wynoszących około 3 godzin (niska temperatura i wysoka wilgotność powietrza wydłużają czas schnięcia produktu). - Zalecana ilość warstw: 1 – 3 (w zależności od oczekiwanego efektu końcowego). -Taśmę należy odkleić najpóźniej po wyschnięciu farby <p>UWAGA: W trakcie malowania należy mieszać co jakiś czas lakier, aby zapobiec osiadaniu składników.</p>



"VENGA HARTZCHEMIE Sp. z o.o." sp.j.

93-438 Łódź, ul. Demokratyczna 117

tel. (42) 645 79 90; fax (42) 645 79 91

Regon 471455425 NIP 729-19-27-448

Zalecany system lakierowania	<ul style="list-style-type: none">- aplikacja lakieru podkładowego Nc Ground- matowanie- aplikacja 1 lub 2 warstw lakieru HartzLack Super Strong HS Połysk wersja Sportowa- matowanie- aplikacja 1 – 3 warstw HartzLack HS Sport Line (w wybranym kolorze) - aplikacja końcowej warstwy bezbarwnego lakieru nawierzchniowego HartzLack Super Strong HS Połysk wersja Sportowa
Zalecenia dotyczące pielęgnacji	<ul style="list-style-type: none">- Należy unikać zanieczyszczeń w postaci piasku oraz obciążeń podkutym obuwem.- Nogi stołów, krzeseł itp. powinny być zabezpieczone filcem.- Należy stosować odkurzacz ze specjalną końcówką do powierzchni lakierowych.- Do pielęgnacji stosować środki o neutralnym pH. Powierzchnię polakierowaną zmywać w taki sposób aby pozostało jak najmniej wody ze środkiem myjącym.
Wydajność/ zużycie materiału	Wydajność: 6-9 m ² /kg (w zależności od warunków zewnętrznych, zastosowanych narzędzi i koloru). Jeden litr linii wystarczy na pomalowanie ok. 120 do 180 m 5 cm szerokości linii
Narzędzia	Walek z krótkim włosiem lub pędzel
Matowanie	HartzLack HS Sport Line nie należy matować. Istnieje prawdopodobieństwo przetarcia. Kolorowy pył ze szlifowania jest ciężki usunąć z powierzchni.
Rozcieńczalniki	Produkt jest gotowy do użycia, nie należy rozcieńczać
Czas schnięcia	Ok. 3 godzin w zależności od warunków otoczenia
Czyszczenie narzędzi	HartzLack Diluent. Rozcieńczalniki do produktów poliuretanowych rozpuszczalnikowych.
Opakowanie	0,75 kg
Termin ważności	1 miesiąc od daty produkcji
Dodatkowe informacje	Linie HartzLack HS Sport są kompatybilne również do lakieru HartzLack Super Strong HS wersja połysk, półmat, mat