

**NR1**  
do drewna

"VENGA HARTZCHEMIE Sp. z o.o." Sp.k.  
93-348 Łódź, ul. Demokratyczna 117  
tel: (42) 645 79 90 | mobile: 600433990 | fax: (42) 645 79 91  
www.hartzlack.pl e-mail: biuro@venga.pl  
Regon 471455425 | NIP: 729-19-27-448 | KRS 0000984208

## KARTA TECHNICZNA

### HartzLack Natural Primer

#### 1. Opis produktu i przeznaczenie:


Produkt jest lakierem podkładowym na bazie żywicy akrylowej. HartzLack Natural Primer stosuje się jako podkład pod wodorozcieńczalne lakiery poliuretanowe jedno i dwuskładnikowe. Lakier jest łatwy w aplikacji. Pozostawia naturalny kolor drewna po całkowitym wyschnięciu.

Obszar zastosowania lakieru to aplikacje wewnątrz pomieszczeń jako lakier podkładowy pod wodne lakiery marki HartzLack: APU SSF, Ultra Magic, Eurolack. Z powodzeniem może być stosowany na powierzchni podłogowe, takie jak: parkiet, mozaika i deska ze wszystkich gatunków drewna, zarówno rodzimego, jak i egzotycznego.

Lakier pozostawia naturalny kolor drewna. Podczas aplikacji wykazuje się łatwością w nakładaniu oraz mało uciążliwym zapachem.

#### 2. Właściwości wyrobu:

TABELA DANYCH TECHNICZNYCH	
WYDAJNOŚĆ	10 M2/L
GĘSTOŚĆ	1,04 [g/cm <sup>3</sup> ] PN – EN ISO 2811-1 (2002)
CZAS SCHNIĘCIA W TEMP. 20 ± 2°C PRZY WILGOTNOŚCI WZG. 55 ± 5%	2-4 [h] PN – 79/C 81519 (1979)
ILOŚĆ WARSTW LAKIERU PODKŁADOWEGO	2
APLIKACJA 2 WARSTWY LAKIERU PODKŁADOWEGO	2-4 h
KOMPATYBILNE SZPACHLÓWKI	HARTZLACK FUGENFILLER, YOGA, ATS ULTA FILL, A- EXTENDER W POŁĄCZENIU Z PYŁEM DRZEWNYM
KOMPATYBILNE LAKIERY	HARTZLAC APU2 SSF, EUROLACK, ULTRA MAGIC, K2 PLATINIUM, NATURAL 1K Aplikacja zgodnie z zaleceniami do konkretnego lakieru nawierzchniowego- karta techniczna lakieru
SZLIFOWANIE	NIE SZLIFIJEMY PODKŁADU  SZLIFUJEMY TYLKO LAKIER NAWIERZCHNIOWY PRZED OSTATNIA WARSTWĄ. Aplikacja zgodnie z zaleceniami do konkretnego lakieru nawierzchniowego- karta techniczna lakieru
MYCIE NARZĘDZI	WODA
WARUNKI PRACY	18-25 ST C, 40-60% Wilgotności
POJEMNOŚĆ I POŁYSKOWOŚĆ	5 KG
OKRES GWARANCJI	24 MIESIĄCE OD DATY PRODUKCJI



**NR1**  
do drewna

"VENGA HARTZCHEMIE Sp. z o.o." Sp.k.  
93-348 Łódź, ul. Demokratyczna 117  
tel: (42) 645 79 90 | mobile: 600433990 | fax: (42) 645 79 91  
www.hartzlack.pl e-mail: biuro@venga.pl  
Regon 471455425 | NIP: 729-19-27-448 | KRS 0000984208

KARTY I ATESTY:	TDS / MSDS/
ZAWARTOŚĆ : LZO	PN-EN ISO 3251  Dopuszczalna zawartość LZO 140 g/l  Maksymalna zawartość LZO 50 g/l  kat A/i
UWAGI :	EUH 210  Karta charakterystyki dostępna na żądanie.

### 3. Wskazania przy lakierowaniu:

#### **PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA PRZED LAKIEROWANIEM**

1. Podłoża lakierowane powinny być gładkie, suche, czyste i pozbawione śladów tłuszczu lub innych substancji. Ubytki w podłożu należy zaszpachlować HartzLack Fugenfiller, HartzLack ATS UltraFill w połączeniu z odpowiednim pyłem drzewnym.
2. Podkład należy nakładać bezpośrednio na drewno.

#### **PRZYGOTOWANIE LAKIERU DO MALOWANIA**

1. Przed lakierowaniem lakier doprowadzić do temperatury aplikacji, tj. nie mniejszej niż 17°C
2. Przed aplikacją lakier należy dobrze wymieszać.
3. Produkt jest w postaci gotowej do użycia i nie wolno go rozcieńczać ani mieszać z innymi lakierami.
4. W pomieszczeniu lakierowanym nie może być przeciągów.
5. Do lakierowania zalecamy wałki do wyrobów wodorozcieńczalnych. Dla osiągnięcia optymalnych rezultatów należy zastosować wałek HartzLack Mikrofazer 60 lub HartzLack Mikrofazer 100.
6. Optymalne warunki do lakierowania to temperatura w zakresie 18 - 25 C przy wilgotności względnej 40 – 60%.

#### **LAKIEROWANIE**

- 3.. Aplikacja 1 Warstwy podkładu Hartzlack Natural Primer
4. Aplikacja 2 warstwy podkładu HartzLack Natural Primer, po doschnięciu pierwszej warstwy to 2-4 h
- 5 Aplikacja lakieru nawierzchniowego 1 warstwa po 12 h
- 6 szlifowanie między warstwowe
7. Aplikacja 2 warstwy lakieru nawierzchniowego po ok 6-8 h